



EUROLATON ESPAÑA, S.A.

ESPECIFICACIONES GRIFERIA

EUROLATON ESPAÑA, S.A. con certificación ISO 9001-2000 N° E-199300 declara que todos sus productos de grifería **EUROLATON®** :

MATERIALES:

Cuerpo (según norma DIN-50930-68.7.1):

No menos de	58-59% Cobre (Cu)
No más de	0,15% Arsénico (As)
No más de	3,5% Plomo (Pb)
No más de	0,8% Aluminio (Al)
No más de	0,3% Hierro (Fe)
No más de	0,1% Manganeseo (Mn)
No más de	0,2% Níquel (Ni)
No más de	0,3% Estaño (Sn)
No más de	0,02% Otros, cada uno (0,25% la suma de todos)
Resto	Zinc (Zn)

Partes en contacto con agua (según norma DIN-50930-68.7.2):

No menos de	58-59% Cobre (Cu)
No más de	0,1% Arsénico (As)
No más de	2,2% Plomo (Pb)
No más de	0,8% Aluminio (Al)
No más de	0,3% Hierro (Fe)
No más de	0,1% Manganeseo (Mn)
No más de	0,2% Níquel (Ni)
No más de	0,3% Estaño (Sn)
No más de	0,02% Otros, cada uno (0,25% la suma de todos)
Resto	Zinc (Zn)

FABRICACIÓN:

Fundición.
Torneado.
Pulido.
Cromado.
Test de Calidad: GB/T2828

REVESTIMIENTO:

Cromado 0.8-1 micras.
Duración en cámara de niebla salina superior a 200 horas.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Presión Hidráulica: 12 bar

